



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Помірки, м. Харків, 61070, тел. 315-00-07, тел./факс 315-04-13

E-mail: labses.cent.kh@ukr.net, код ЄДРПОУ 38943324

20.03.2018 № 3.2/1440

На № _____ від _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України»

Організація, що проводила вимірювання)



ПАСПОРТ

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) ПрАТ «Харківський плитковий завод»,
Україна, м. Харків, пр.Московський, 297

Виданий (ким) лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів
ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України» (згідно з договором № Р-188/3.2 від 23.01.2018)

Свідоцтво про атестацію № 100-402/2015 від 30.12.2015 чинне до 29.12.2018

Атестат про акредитацію № 2Н1129 від 21.12.2017
(№ ліцензії, дата видачі)

Дата видачі 05.03.2018

Метод виміру гамма-спектрометричний (МВИ 4/86, МВИ 07-119:2011)

Тип приладу спектрометр енергій гамма-випромінення СЕГ-001 „АКП-С” № 25307

Сертифікат калібрування UA 01 № 3991 від 06.11.2017

№ п/п	Назва сировини і /або будматеріалу	Радій-226, Бк/кг	Торій-232, Бк/кг	Калій-40, Бк/кг	A _{эф} Бк/кг	Клас застосування
1	2	3	4	5	6	7
1	Плитка для підлоги	41,0	39,7	681,0	150,9	
2	Плитка для підлоги	36,5	36,2	679,0	141,6	
3	Плитка для підлоги	44,8	35,3	625,0	144,1	
Середнє					145,5	I


Класифікація за класами застосування:

I- клас ($A_{ef} \leq 370$ Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень.

II- клас ($A_{ef} \leq 740$ Бк/кг) - для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1700 годин на рік.


III- клас ($A_{ef} \leq 1350$ Бк/кг) - для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Завідувач лабораторії


(підпис)

Л.М. Мовчан
(П.І.Б.)

Інженер


(підпис)

Н.Ф. Уколова
(П.І.Б.)



№ п/п	Назва об'єкту (лого)	Радіо-226 Бк/кг	Торіо-232 Бк/кг	Кадміо-109 Бк/кг	А _{ef} Бк/кг	Клас застосування
1	Панель для підлоги	41,0	39,7	681,0	120,9	1
2	Панель для підлоги	36,2	36,2	679,0	141,6	1
3	Панель для підлоги	44,8	32,3	622,0	144,1	1
				Середнє	142,2	